

# Enduit Monocouche

## DESCRIPTION

Enduit monocouche pour la décoration et imperméabilisation des façades.  
Imperméable à l'eau de pluie.



## PRÉSENTATION

Sac en papier  
Expiration : 12 mois après la date de production.

## MODE D'EMPLOI

- Ajoutez de l'eau entre 4 à 4.5L et mélanger forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable pour une durée minimum de 4 minute.
- Etendre le produit malaxé sur le support à l'aide d'une lisseuse.
- La pâte est étendue avec une épaisseur entre 12 à 15 mm, de façon mécanique ou manuelle.
  
- Il est recommandé d'appliquer une première couche de 2 à 3 mm bien compacte pour scier le support, en étendant par la suite le reste du matériau.
- Après 8 jusqu'à 10 heures grattez la surface avec une râpe spécifique pour obtenir le décor souhaité.

## DONNÉES TECHNIQUES

*(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)*

<b>Aspect</b>	Poudre TEINTEE
<b>Résistance contre la compression</b>	Classe C30
<b>Résistance à la flexion</b>	Classe F7
<b>Adhérence</b>	Classe B1.0
<b>Résistance à l'abrasion selon Böhme</b>	Classe A9



\*Source : CENTRE NATIONAL D'ETUDE ET DE RECHERCHES INTEGREES DU BATIMENT (CNERIB)

